

GoldPU601

חומר איטום פוליאוריטני, חד רכיבי על בסיס מים



עמיד UV על בסיס מים ייחודי לסיבה חד רכיבי



תאור מוצר

חומר איטום פוליאוריטני, חד רכיבי, על בסיס מים.

- ממברנה איכותית גמישה עם עמידות כימית ומכנית גבוהה במיוחד
- הידבקות חזקה
- עמיד UV

יישום

- גגות בטון, גגות קלים, מרתפים, מרפסות
- מיסעות גשרים, מנהרות (בשיטת חפירה וכיסוי)
- חניונים, מקלחות, מטבחים, תעלות ניקוז, פחים, מרזבים, אדניות וערוגות פרחים
- משטחים עם מים עומדים ולתיקון יריעות ביטומניות

נתונים טכניים

- צבע: לבן | אפור | או לפי דרישה
- ברק: חצי מבריק
- מראה: לבן חלבי
- אחוז מוצקים (בנפח): $63 \pm 2\%$
- צפיפות: 1.35 g/cm^3 = משקל סגולי
- דילול: ללא דילול
- ניקוי כלים: ניקוי כלים במים
- טמפרטורת הסביבה בזמן היישום: $10-30^\circ\text{C}$
- טמפרטורת הסביבה בזמן הייבוש: 25°C
- למגע: 1-2 שעות | בין השכבות: 6-24 שעות
- טמפרטורת השירות: $+80^\circ\text{C}$ עד -40°C
- חיי מדף בטמפ': $20-25^\circ\text{C}$ | שנים עשר חודשים

* מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

תכונות מיוחדות

- ללא תפרים, יצירת משטח רציף
- הידבקות חזקה לשטח
- איטום, מיגון, חיסכון באנרגיה
- עמיד UV
- עמיד תרמי, גמיש ולא נסדק בהפרשי חום וקר
- יישום קל ופשוט
- דבק לכל סוגי החומרים, למעט פלסטיק וזכוכית

* מומלץ לשים שכבה של 2-3 מ"מ



נתונים
פיזיקליים:

תוצאה	מהות הבדיקה
3.4	חוזק מתיחה ראשוני [N/mm ²]
4.5	חוזק מתיחה לאחר הזדקנות תרמית, 14 ימים 80°C [N/mm ²]
200	התארכות ראשונית [%]
180	התארכות לאחר הזדקנות תרמית, 14 ימים 80°C [%]
5.9	נפיחות מים 14 ימים [%]
עבר	לחץ מים, יומיים, 2.5 בר
עבר	הזנחה דינמית, 15.9 J, 1000 שעות suv, -20°C

ציוד ליישום • מברשת | רולר | ריסוס

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע

אריזה • 20 ק"ג

בטיחות

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצרי היצרן יכולים להיות מסוכנים לבריאות, לגרום לשרפה או לפיצוץ, יש לנקוט באמצעי זהירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות

היצרן ערב לכך שמוצרו תקינים וללא פגמי יצור. חובתו הבלעדית של היצרן והשיפוי היחיד של רוכש הסחורה ביחס למוצרי החברה יהיה מוגבל, ונתון לשיקול דעתן של היצרן באם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש הסחורה בסכום החשבונית של המוצר שאינו נפול תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך מקסימום 5 (חמישה) ימים מתאריך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר מתאריך פקיעת תפוגת חיי המדף של המוצר, או שנה אחת מתאריך משלוח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שבניהם. כישלוננו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שדרש לעיל, ימנע מהקונה שיפוי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

ליצרן אין כל אחריות נוספת בנוגע למוצר מלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מרומזת, הקבועה על פי חוק כגון אחריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה היצרן לא ישא באחריות עקיפה, אחריות תוצאתית, או במזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של היצרן הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעל פה או נכתבה בדפי המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמין ומקצועי, אך בכל מקרה המידע והמוצר מיעדים ללקוחות בעל יכולות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית ולכן על הקונה מוטלת האחריות להתאמת המוצר לדרישותיו או ליישומים ספציפיים, ואמולק על כן מאמינה כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינויי באופני היישום או עריכת אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חובתו או אחריותו של היצרן לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותו של היצרן או אחריותו הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשורים ל/או הנגרמים משימוש במוצר לא יעלו בכל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגיננו מתעוררת התלונה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, היצרן לא ישא באחריות לכל תביעה למקרים תוצאתיים או למקיי צד "ג".

בטיחות
ואחריות