

סיקה טופ סיל 107 Sika TOP SEAL 107

תאור המוצר	סיקה טופ סיל 107 הנו צמנט אטימה דו רכיבי פלימרי מיוחד, פרי פיתוח מתקדם של חברת סיקה שוויצריה גמיש למריחה או התזה.
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> - משמש לאיטום לחצי מים גבוהים ועמיד בלחצים נגטיביים ופוזיטיביים כאחד. - מתאים במיוחד לאיטום מתחת לריצוף במרפסות קטנות ופתוחות עד לגודל 15-20 מ"ר. - סיקה טופ סיל 107 הנו מלט אטימה מיוחד לאיטום יסודות מבנים, קירות, מרתפים מקלטים, קורות יסוד, בריכות מים, ערוגות, אדניות, בריכות מי שתייה, תעלות מים גשרים, מכוני טיהור שפכים ועוד. - עמיד לחלוטין במי ים וניתן לצפות בו קירות העומדים במי מלח.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> - בעל תכונות גמישות וניתן לאטום בעזרתו, משטחים עם סדקים. - חזק ואינו דורש הגנה מכאנית, קל לשימוש וליישום בשתי שכבות עם מברשת או מלג'. מתייבש במהירות, ניתן ליישם את שתי השכבות באותו היום ובכל מזג אוויר. - אינו רעיל ומתאים למי שתייה.
אריזה	25 ק"ג A+B (יש לערבב שק 20 ק"ג עם קנקן 5 ק"ג).
המלצות ליישום	<ul style="list-style-type: none"> - יישום החומר יתבצע תמיד בשתי שכבות. - הכמות ליישום בפני רטיבות ולחות מהקרקע הנה כ- 2-3 ק"ג / מ"ר. לבריכות מים ועמידות בלחצי מים גבוהים 4 ק"ג / מ"ר. - יש להרטיב היטב את הבטון לפני יישום השכבה הראשונה. - החומר ניתן ליישום במברשות גסות או מלג' (בשטחים אופקיים) וכן ניתן לריסוס. כאשר מערבבים כמויות קטנות יש לערבב היטב ולשמור על שני החלקים ביחסים של 1.5:4 (1.5 נוזל ל- 4 חלקים אבקה) בנפח! לעבדות עם מברשות או 1:4 בעבודה עם מלג'. - ביישום בשתי שכבות, כל שכבה 2 ק"ג / מ"ר, כשההפרש בין השכבות הוא בין 4 ל- 6 שעות ומעלה. - יש לערבב את החומר עם מערבב חשמלי בעל מהירות סיבוב נמוכה (400-600 סל"ד). - זמן התקשות החומר: 35 דקות ב- 20 מעלות צלסיוס ו- 15 דקות ב- 30 מעלות צלסיוס. בטמפרטורות גבוהות יותר או גבוהות במיוחד ניתן להוסיף לסיקה טופ 107 פלסטיסייזר מסוג Plastiment VZ בכמות של 50-75 גר' למנה של 25 ק"ג על מנת להאריך את זמן ההתקשות והביצוע. - אשפרה במשך יומיים שלושה מס' פעמים ביום לפחות. - ניתן למלא במים יומיים לאחר גמר אשפרה ולאחר שבוע ימים במקרה של בריכות ביוב, מלח וכדומה.
הגבלות והוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> - יש לנקות במים מייד לאחר השימוש. - אין ליישם יותר מ- 4 ק"ג / מ"ר בשכבה אחת. - החומר אינו רעיל ואינו מזיק, יש לנקות היטב ציוד, ידיים וכלי עבודה בתום השימוש. במקרה של חדירת החומר לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית. - דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.

הערה:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

Gilar Ltd

12 Ha'avoda st. Rosh Ha'ayin 48017 P.O Box 131
Tel 03-9023194/5 Fax 03-9023198



רחוב העבודה 12 א.ת. ישר, ראש העין 48017 ת.ד. 1317
טל' 03-9023194/5 פקס: 03-9023198

